

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

**DUB CINNAMON GRANDE**

PURE  
line



Název dodavatele	<b>Barlinek S.A.</b>
Indexové číslo výrobku	<b>BC1-DBE1-OLE-XXZ-D14180-U</b>
Katalogové číslo výrobku	<b>1WG000541</b>
Kód EAN	<b>5906737953938</b>

**MATERIÁL/ STRUKTURA**

Struktura desky	Podlahová deska třívrstvá: svrchní vrstva dubové dřeva, střední a spodní vrstva dřeva z jehličnanu,
Vzhled povrchu	Jednolamelová deska (jedna lamela na povrchu desky), třída Country
Povrchová úprava	■ 3 vrstvy oleje vytvrzeného UV paprsky
Systém spojování desek (ke každému balení je přiložen návod k montáži podlahy)	Příčný spoj 5Gc system Vložka příčného spoje - překližka

**CHARAKTERISTIKA SVRCHNÍ VRSTVY DŘEVA**

Charakteristika svrchní vrstvy	Dubové dřeva žlutohnědé barvy se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje vysokou měnivostí odstínů a kresby. Působením UV paprsků tmavne. Vykartáčovaná deska, hrany sražené ze všech čtyř stran
Tvrdost dubového dřeva, z něhož je vyrobena svrchní vrstva deska. Metoda měření - podle normy EN 13489 - zkouška Brinellovou metodou (EN 1534)	Střední tvrdost: 37 MPa

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN 13489. Rozměry a přípustné odchylky rozměrů prvků stanovené v okamžiku opuštění výrobního závodu výrobce jsou uváděny podle typu součástí vícevrstevných podlah.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉ DESKY	
Rozměry jednotlivé desky (mm)	Tolerance
Tloušťka: <b>14</b>	Štěrbina mezi dvěma instalovanými deskami $\leq 0,2\text{mm}$
Délka: <b>2200</b>	$\pm 0,1\%$
Šířka: <b>180</b>	$\pm 0,2\text{ mm}$

Tloušťky jednotlivých vrstev desky měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA	
Svrchní vrstva	<b>2,5mm</b>
Střední vrstva	<b>9,0mm</b>
Spodní vrstva	<b>2,5mm</b>

BALENÍ	
Počet ks desek v balíku	7ks. x 2200mm v 6ks. x 2200mm + 2ks. x 1092mm v 6ks. x 2200mm + 1ks. x 2172mm
Balík	2,77m <sup>2</sup> /balík, 40 balíků/paleta, 110,8m <sup>2</sup> /paleta

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD K MONTÁŽI / ZÁRUKA	
Vlhkost desky	7% +/- 2%
Instalace na podlahovém vytápění:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka	20 let

POPIS SVRCHNÍ VRSTVY*	
Klasifikace svrchní vrstvy podle EN 13489	Volná třída
Klasifikace svrchní vrstvy Barlinek	Třída Country
Zdravé suky	Bez omezení
Nezdravé suky, začištěné, rozptýlené	Průměru do 85mm
Otvory po sucích, vyhlazené	Průměru do 40mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost svrchní vrstvy	Diferenciovaná v rámci druhu
Průběh a rozmístění vláken	Libovolný
Lesk	Přípustný
Bělost	Nepřípustná
Praskliny začištěné	Přípustné v šířce do 8mm a délce 600mm
Biodegradace (zamodralost/žluté skvrny)	Nepřípustná

\* V souladu s normou EN 13489 je přípustný výskyt 3% desek jiných tříd ve výrobní sérii. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany prvku. U výplní suků, zejména pak u vykartáčovaných ploch může docházet k úbytku, který je normálním jevem u těchto typů dekorativní povrchové úpravy. Měření vad dřeva podle EN 1310.

**POZNÁMKA:** Dřevo je přírodní materiál, každý kus je jedinečný.  
 Obrázky jednotlivých vzorků nevystihují přesný vzhled výrobku a jsou pouze ilustrační